

**Romagnola Conglomerati Srl**Sede legale in via Ponara 124 – 47032 Bertinoro (FC)  
sede operativa in via Ponara Snc, 47034 Forlimpopoli (FC)**18**

0948-CPR-00280



0948

**EN 13108-1****Conglomerato Bituminoso prodotto a caldo per strade ed altre aree soggette a traffico****AC 16 45/80-70****(Conglomerato bituminoso prodotto a caldo con 40% di basalto)****Requisiti Generali + Requisiti Empirici**

Contenuto dei vuoti

-massimo  $V_{\max 3,5}$  (3,13%)-minimo  $V_{\min 2,0}$  (2,28%)Minimo di vuoti riempiti da bitume  $VFB_{\min 78}$  (78,62%)Massimo di vuoti riempiti da bitume  $VFB_{\max 93}$  (89,72%)Vuoti nell'aggregato minerale  $VMA_{\min 14}$  (14,97%)Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni  $V10G_{\min 11}$  (11,90%)

Sensibilità all'acqua NP

Resistenza all'abrasione da pneumatico

scolpiti (chiodati) NP

Reazione al fuoco NP

Temperatura della miscela da 140°C a 180°C

**Granulometria (passante)**

Setaccio (mm)	%
20	100
16	99
12,5	94
8	75
4	46
2	32
0.500	16
0,250	12
0.063	6,3

Contenuto di legante  $B_{\min 5,2}$  (5,22%)

Valori Marshall NP

Resistenza alla deformazione permanente NP

Dispositivo largo: profondità di rottura NP

Dispositivo piccolo: ormaiamento NP

Dispositivo piccolo: profondità di rottura NP

Condizioni di prova scelte secondo le EN 13108-20

Data 23/06/2025