

Romagnola Conglomerati SrlSede legale in via Ponara 124 – 47032 Bertinoro (FC)
sede operativa in via Ponara Snc, 47034 Forlimpopoli (FC)**18**

0948-CPR-00280



0948

EN 13108-1**Conglomerato Bituminoso prodotto a caldo per strade ed altre aree soggette a traffico**

AC 32 Base 70/100

(Base 0/40)

Requisiti Generali + Requisiti Empirici

Contenuto dei vuoti

-massimo $V_{\max 4,0}$ (3,58%)-minimo $V_{\min 2,0}$ (2,01%)Minimo di vuoti riempiti da bitume $VFB_{\min 70}$ (70,08%)Massimo di vuoti riempiti da bitume $VFB_{\max 86}$ (84,26%)Vuoti nell'aggregato minerale $VMA_{\min 12}$ (12,00%)Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni $V10G_{\min 14}$ (14,30%)

Sensibilità all'acqua NPD

Resistenza all'abrasione da pneumatico

scolpiti (chiodati) NPD

Reazione al fuoco NPD

Temperatura della miscela da 140°C a 180°C

Granulometria (passante)

Setaccio (mm)	%
31,5	100
20	80
16	70
8	47
4	34
2	25
0,500	14
0,250	11
0,063	6,4

Contenuto di legante $B_{\min 3,8}$ (3,90%)

Valori Marshall NPD

Resistenza alla deformazione permanente NPD

Dispositivo largo: profondità di rottura NPD

Dispositivo piccolo: ormaiamento NPD

Dispositivo piccolo: profondità di rottura NPD

Condizioni di prova scelte secondo le EN 13108-20

Data 23/06/2025