

Romagnola Conglomerati SrlSede legale in via Ponara 124 – 47032 Bertinoro (FC)
sede operativa in via Ponara Snc, 47034 Forlimpopoli (FC)**18**

0948-CPR-00280



0948

EN 13108-1**Conglomerato Bituminoso prodotto a caldo per strade ed altre aree soggette a traffico**

AC 20 Bin 70/100

(Binder 0/25)

Requisiti Generali + Requisiti Empirici

Contenuto dei vuoti

-massimo $V_{\max 3,5}$ (3,46%)-minimo $V_{\min 1,5}$ (1,86%)Minimo di vuoti riempiti da bitume $VFB_{\min 72}$ (72,73%)Massimo di vuoti riempiti da bitume $VFB_{\max 89}$ (86,18%)Vuoti nell'aggregato minerale $VMA_{\min 12}$ (12,70%)Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni $V10G_{\min 14}$ (14,30%)

Sensibilità all'acqua NP

Resistenza all'abrasione da pneumatico

scolpiti (chiodati) NP

Reazione al fuoco NP

Temperatura della miscela da 140°C a 180°C

Granulometria (passante)

Setaccio (mm)	%
20	99
16	93
8	60
4	41
2	29
0.500	15
0,250	12
0.063	6,7

Contenuto di legante $B_{\min 4.0}$ (4,12%)

Valori Marshall NP

Resistenza alla deformazione permanente NP

Dispositivo largo: profondità di rottura NP

Dispositivo piccolo: ornaimento NP

Dispositivo piccolo: profondità di rottura NP

Condizioni di prova scelte secondo le EN 13108-20

Data 23/06/2025